



REJUNTE ACRÍLICO PREMIUM

DESCRIÇÃO

Rejunte Acrílico Premium Pisokoll é um produto que atende a NBR 14992 como tipo AR-II, para rejuntamento de porcelanatos, mármore, granitos, cerâmicas, pastilhas de porcelana e vidro com juntas de 1 a 5 mm, em áreas internas e externas, piscinas e fachadas. O produto contém uma composição pensada tecnicamente para atender a uma exigência maior por parte das peças rejuntadas, com uma composição feita com resinas impermeáveis e aditivos minerais especiais, que aumentam ainda mais a qualidade do acabamento do rejuntamento.

INDICAÇÕES DE USO

- Porcelanatos, mármore, granitos, cerâmicas retificadas, ardósia, pastilhas de porcelana e vidro;
- Áreas internas ou externas;
- Pisos e paredes;
- Piscinas e fachadas;
- Juntas de 1 a 5 mm;
- Uso submerso em água tratada quimicamente;
- Uso externo em churrasqueiras.

NÃO INDICADA PARA

- Não é recomendado em uso para: câmaras frias e frigoríficos;
- Aplicações em superfícies pintadas, enceradas e engorduradas;
- Ambientes com temperaturas constantes menores que 5°C e maiores que 40°C;
- Não fazer aplicação rejunte sobre rejunte ou qualquer preenchimento de sulcos na superfície da placa;
- Sobre a superfície de cerâmicas que apresentem juntas falsas;
- No preenchimento de juntas de dilatação, movimentação ou estrutural;
- Em superfícies expostas à alta temperatura, ácidos, bases e solventes químicos.

MODO DE USAR

Informações para Aplicação

- A superfície de aplicação deve estar estruturalmente íntegra, estável, plana, livre de qualquer tipo de sujeira, óleo, graxa, tinta, eflorescência, seladores de concreto ou agentes de cura;
- A aplicação deve ser feita 72 horas após o assentamento dos revestimentos para assegurar secagem da argamassa de assentamento;
- Não aplicar o rejuntamento sobre base e argamassas colantes úmidas, pois a água poderá migrar para a superfície e gerar perda de aderência e manchas esbranquiçadas (eflorescência) e consequente manchamento do rejunte;
- As peças devem estar planas e com espessura uniforme;
- Observe se os revestimentos cerâmicos possuem superfícies antiderrapantes ou rústicas, não esmaltadas, foscas e com alta absorção. Nestes casos, recomenda-se realizar um teste em uma pequena área antes da aplicação do rejunte para se evitar manchas no revestimento;
- Proteja peças de alumínio e metais não tratados, pois podem manchar em contato com a argamassa de rejuntamento;
- Verifique se a base está impermeabilizada, pois a presença da umidade pode causar manchas e depósito de sais na superfície do rejuntamento;
- As juntas das placas devem estar isentas de resíduos de argamassa, pó, água, óleos e qualquer outro material que impeça a perfeita penetração e aderência do rejuntamento;
- As condições do local de trabalho afetam a cor final dos rejuntas coloridos;
- Não ultrapasse a quantidade de água recomendada no preparo para não prejudicar o desempenho do rejuntamento e sua cor final;
- Faça um teste em uma área restrita para verificar os resultados antes de aplicar o rejunte em toda a obra;
- Todo o rejunte deve pertencer a um mesmo lote e ter o mesmo número de controle.

Preparo do produto

- Prepare o produto num recipiente estanque e limpo, protegido do sol, chuva e vento;
- Misture o conteúdo de uma embalagem, manualmente ou com misturador de baixa rotação, com a proporção de água limpa, indicada no rótulo da mesma;
- Misture bem, até obter uma massa homogênea e sem grumos;
- Durante a aplicação, mexa o rejunte periodicamente para garantir uma consistência sempre macia;
- Após a mistura e início da aplicação, utilizar o produto até um prazo máximo de 1 hora;
- Não adicionar mais água a mistura ou qualquer outro produto não indicado na embalagem.

Aplicação:

- Aplique o Rejunte Acrílico Premium Pisokoll com auxílio de uma desempenadeira de borracha ou espátula plástica;
- Pressione o produto com movimentos contínuos para dentro das juntas, até o seu total preenchimento;
- Retire o excesso do produto sobre as superfícies;
- Faça o acabamento com esponja livre de sujeiras e levemente umedecida, sempre com água limpa, após 30 a 60 minutos da aplicação;
- Nunca deixe o produto aplicado endurecer, pois isso trará diversos problemas com acabamento e limpeza final;
- Não caminhe sobre as peças recém rejuntadas para evitar manchas e acúmulos de sujeira;
- Em áreas externas, proteja o rejunte recém-aplicado do sol, do vento e da chuva, por 24 horas;
- Observar juntas estruturais e de movimentação e de dessolidarização.

TRATAMENTO DE PISCINAS

- A boa qualidade da água é mantida através da manutenção constante da piscina e é essencial para a durabilidade do rejuntamento;
- O equilíbrio químico da água da piscina é obtido mantendo-se o pH, a alcalinidade total, cloro livre, ácido cianúrico e a dureza cálcica dentro da faixa ideal e em equilíbrio harmônico entre si, ou seja, o desequilíbrio de um parâmetro afeta o outro;
- A falta deste equilíbrio gera irritação nos olhos e mucosas dos banhistas, corrosão de equipamentos, esfarelamento do rejuntamento e também depósito de incrustações sobre as superfícies submersas;
- Águas com dureza cálcica excessivamente baixa também podem causar problemas como esfarelamento, lixiviação ou corrosão de argamassas (e outros materiais que contém cálcio, como cimento, cal, gesso etc.) e de metais.

DADOS TÉCNICOS

Aspecto e composição

Cores	Branco, Marfim, Travertino, Bege, Cerejeira, Corda, Cambará, Capuccino, Canela, Garapeira, Madeira, Mogno, Marrom, Platina, Cinza, Grafite, Azul Persa, Azul Celeste, Azul Samoa, Verde Palau, Verde Menta e Preto.
Composição	Cimento Portland, agregados minerais, pigmentos, polímero acrílico e aditivos químicos

Propriedades e características

Atende aos requisitos da ABNT NBR 14992 de argamassa para rejuntamento de placas cerâmicas do Tipo II:

Método / Propriedade	Requisito
Retenção de água	≤65mm
Variação dimensional	≤ 2,00 mm/m
Resistência à compressão	≥ 10,0 MPa
Resistência à tração na flexão	≥ 3,0 MPa
Absorção de água por capilaridade aos 300 min	≤ 0,30 g/cm ²
Permeabilidade aos 240 min	≤ 1,0 cm ³

Consumo

CONSUMO MÉDIO (Kg/m ²)			
Largura da Junta (mm)			
Formato (cm)	1	3	5
10x10	0,330	1,000	1,670
30x30	0,110	0,330	0,560
40x40	0,080	0,250	0,420
50x50	0,070	0,200	0,330
60x60	0,060	0,170	0,280

- NR* - Não Recomendado
- O rendimento poderá variar, de acordo com as condições do local de trabalho, dimensão real do revestimento e tamanho da junta a ser trabalhada.;
- Nestes valores não são consideradas perdas durante a aplicação do produto;
- O consumo do material foi estimado para cerâmica com 8mm de espessura e pode variar dependendo do método utilizado de aplicação.

Liberação para o tráfego

- Para tráfego leve: 24 horas;
- Para tráfego normal: 48 horas;
- Encher piscina: 14 dias;

Nota: Observar o tempo de liberação indicado também pelo fabricante da argamassa colante utilizada no assentamento.

Fornecimento, armazenagem e validade

O **Rejunte Acrílico Premium Pisokoll** é fornecido em embalagens de 1kg. O produto deve ser mantido em local seco e arejado, elevado do solo sobre estrado. Manter a embalagem lacrada até o seu uso em pilhas de até 4 potes. A validade é de 24 meses a partir da data de fabricação, se respeitadas as condições de estocagem.

SEGURANÇA

Apesar de não oferecer graves riscos de contaminação, toda argamassa deve ser manuseada com certos cuidados. Utilizar equipamentos de proteção individual como luvas, óculos de segurança, máscara e botas de segurança. Em contato com os olhos, lave com água limpa e abundante e procure um médico. Caso ingerido, procurar um médico imediatamente.

Para medidas de higiene e segurança do trabalho, restrições quanto à exposição ao fogo, toxicidade, indicações de limpeza e de disposição de resíduos, devem ser seguidas as informações contidas na FISPQ do produto.

NOTA

A cor final, textura, rendimento e desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície, e de fatores externos, fora do controle do fabricante, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar ou da superfície, temperatura, além das técnicas de aplicação utilizadas. Recomendamos fazer um pequeno teste antes da aplicação do produto.

QUÍMICO RESPONSÁVEL

Alessandro Arruda Santos. CRQ: 04475099 – IV Região

PISOKOLL ARGAMASSAS

Rua Luiz Raitano, esquina com a Rua Paschoal de Paula Neto, 350

Distrito Industrial IV, Iracemápolis – SP

Fone: +55 19 2224 2323

E-mail: comercial@pisokoll.com.br