



AUTO NIVELANTE DE CONTRAPISOS

DESCRIÇÃO

A **Argamassa Pisokoll Autonivelante de Contrapisos** é uma argamassa autonivelante para restauração, planificação, regularização, e nivelamento de pisos em áreas internas e de tráfego leve, com aplicação fácil e rápida.

INDICAÇÕES DE USO

- Áreas internas;
- Sobreposição de revestimentos cerâmicos e porcelanatos;
- Pisos de concreto;
- Contrapisos novos e antigos;
- Restauração, planificação, regularização e nivelamento;
- Base para assentamento de pisos laminados, vinílicos, cerâmicas, carpetes e porcelanatos para tráfego de pessoas;
- Aplicações de 1mm a 10 mm de espessura.

NÃO INDICADA PARA

- Áreas externas;
- Áreas com umidade permanente por capilaridade;
- Ambientes com temperaturas constantes menores que 5oC ou maiores que 40oC;
- Áreas sujeitas a tráfego intenso.

MODO DE USAR

Preparo da base

- A base deve estar íntegra, limpa, isenta de pó, óleo, graxa, resíduos de tinta ou qualquer outro resíduo que possa prejudicar a aderência do produto;

- Todas as superfícies de concreto devem ser tratadas ou desgastadas por processos mecânicos tais como: escovamento, lixamento, ou granalhadas, e posteriormente, toda a poeira ou outras sujidades devem ser removidas;
- Contrapisos devem estar curados por no mínimo 14 dias;
- Superfícies de concreto recém assentados devem estar curadas no mínimo 28 dias;
- Superfícies pintadas devem ser raspadas e lavadas para retirar toda a tinta existente na superfície;
- Aplique um Primer sobre a base, para melhor aderência e desempenho do produto em superfícies de concreto ou contrapisos porosos.

Preparo da argamassa

- Prepare o produto num recipiente estanque e limpo, protegido do sol, chuva e vento;
- Para melhor mistura, coloque primeiro a água e adicione o produto aos poucos;
- Misture o conteúdo de uma embalagem, com um misturador de baixa rotação, com a proporção de água limpa indicada no rótulo da mesma;
- Para grandes volumes, é recomendado um misturador mecânico com bomba acoplada para aplicação;
- Misture bem, até obter uma massa homogênea, firme e sem grumos.

Aplicação

- O produto deve ser aplicado sobre a base, podendo variar entre 1mm e 10mm de espessura;
- Despeje o produto começando pelos cantos;
- Utilize desempenadeira dentada ou rodo dentado nivelador sobre a superfície para distribuição uniforme do produto sobre a base;
- Em seguida passe o rodo ou rolo fura bolhas, para remoção de bolhas, e uniformização da superfície.

OBS.:

- Verifique a temperatura de trabalho do ar ambiente: de 5º C a 40º C;
- Verifique a temperatura da superfície da base: 5º C a 27º C;
- Uma mistura não homogênea no preparo pode causar fissuras no revestimento;
- O produto deve ser utilizado em no máximo 30 minutos, após misturado com água;
- Durante este período, não se recomenda adição de água acima da especificada, nem qualquer outro produto ou material;
- No caso de contrapisos porosos, umedeça a superfície antes da aplicação;
- Utilize equipamentos de proteção como óculos de proteção, luvas e máscara;
- Utilize mão de obra qualificada e com supervisão técnica;
- Aguarde 12 horas para aplicação de revestimentos vinílicos, cerâmicos e laminados;
- Aguarde 24 horas para aplicação de revestimento de madeira;
- O desempenho e o rendimento da Autonivelante de Contrapisos Pisokoll dependem das condições ideais de preparação da superfície (base) onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, como umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas e locais, uniformidade da superfície, além de conhecimentos técnicos e práticos do usuário.
- Caso note alguma anormalidade na fluidez da argamassa após o preparo, contate a assistência técnica PISOKOLL ARGAMASSAS.

DADOS TÉCNICOS**Aspecto e composição**

Cor	Cinza
Composição	Cimento Portland, areia quartzosa, agregados minerais e aditivos químicos

Propriedades e características

Espessura da camada	1mm a 10mm
Temperatura de trabalho: * do ar * da superfície	5°C até 40°C 5°C até 27°C
Tempo em aberto	30 min
Densidade aparente	1,7 kg/L
Resistência à aderência	(Mpa) > 0,5 (28 dias)
Resistência à compressão	(Mpa) > 20,0 (28 dias)
Resistência à tração na flexão	Mpa) > 5,0 (28 dias)
Consumo	1,7 Kg/m ² /mm
Aplicação de revestimentos: * Vinílicos, cerâmicos e laminados * Madeira	12h 24h
Tempo para circulação de tráfego leve	6h

Consumo

Consumo	1,7 Kg/m ² /mm
----------------	---------------------------

Liberação para o tráfego

- Tempo para circulação de tráfego leve: 6h

Aplicação de Revestimentos

- Vinílicos, Cerâmicos e Laminados: 12h
- Madeira : 24h

Fornecimento, armazenagem e validade

A **Argamassa Pisokoll Autonivelante de Contrapisos** é fornecida em saco plástico de 20 Kg. Armazene em local coberto, seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, com empilhamento máximo em paletes de 12 sacos de altura, e no máximo 2 paletes sobrepostos. A validade é de 12 meses após a data de fabricação, impressa na embalagem, se respeitadas as condições de armazenamento.

SEGURANÇA

Apesar de não oferecer graves riscos de contaminação, toda argamassa deve ser manuseada com certos cuidados. Utilizar equipamentos de proteção individual como luvas, óculos de segurança, máscara e botas de segurança. Em contato com os olhos, lave com água limpa e abundante e procure um médico. Caso ingerido, procurar um médico imediatamente. Para medidas de higiene e segurança do trabalho, restrições quanto à exposição ao fogo, toxicidade, indicações de limpeza e de disposição de resíduos, devem ser seguidas as informações contidas na FISPQ do produto.

QUÍMICO RESPONSÁVEL

Alessandro Arruda Santos. CRQ: 04475099 – IV Região

PISOKOLL ARGAMASSAS

Rua Luiz Raitano, esquina com a Rua Paschoal de Paula Neto, 350 Distrito Industrial IV, Iracemápolis – SP

Fone: +55 19 2224 2323

E-mail: comercial@pisokoll.com.br