



MASSA PRONTA ARGAMASSA REBOCO E EMBOÇO

DESCRIÇÃO

A argamassa Pisokoll Massa Pronta, é uma argamassa colante indicada para assentamentos de placas cerâmicas em áreas internas e externas. É classificada como AC-II, conforme ABNT NBR 14081-1.

INDICAÇÕES DE USO

- ✓ Áreas internas e externas;
- ✓ Assentamentos de alvenaria cerâmica ou de concreto;
- ✓ Revestimento (emboço e reboco) paredes e tetos;

CONTRAINDICAÇÕES

- ✗ Assentamentos Estruturais;
- ✗ Sobre superfícies de plástico, metal e madeira;
- ✗ Sobre Impermeabilizantes;
- ✗ Utilização no preparo de concreto;
- ✗ Aplicação por meio de projeção mecânica;

MODO DE USAR

Preparo da base

WWW.PISOKOLL.COM.BR. - FONE: (19) 2224 – 2323

E-MAIL: SAC@PISOKOLL.COM.BR, COMERCIAL@PISOKOLL.COM.BR

- ✓ O assentamento do revestimento só deve ser feito depois de 14 dias de cura da base, conforme indicam as normas: NBR 7.200, NBR 6136 e NBR 15.270;
- ✓ Remover resíduos e contaminantes da base antes da aplicação do chapisco;
- ✓ Áreas externas devem ser chapiscadas;
- ✓ Em situações de clima adverso, com temperaturas acima de 25°C, umidade relativa do ar abaixo de 40%, ou em áreas de incidência solar direta, umedeça a base antes da alicação da argamassa de emboço;
- ✓ Blocos cerâmicos ou de concreto que apresentam alta absorção, recomenda-se umedecê-los antes da aplicação da argamassa;

OBS.: A utilização de aditivos químicos no chapisco (feito na obra ou industrializado) pode torná-lo impermeável, prejudicando a aderência da argamassa.

Preparo da argamassa

- ✓ Prepare o produto num recipiente estanque e limpo, em local protegido do sol, chuva e vento;
- ✓ Misture o conteúdo de uma embalagem, com a proporção de água limpa indicada na embalagem do produto;
- ✓ Misture bem, até obter uma massa homogênea, firme e sem grumos;
- ✓ Após preparado utilize o produto no máximo em 2 horas e não adicione água ou qualquer outro produto após a mistura (esse período pode ser menor, dependendo das condições climáticas no local da obra);

APLICAÇÃO

Assentamento de Blocos

- ✓ Aplique a argamassa sobre os blocos com colher de pedreiro;
- ✓ Posicione o bloco sobre a argamassa fresca, removendo o excesso de material, observando o alinhamento, prumo e nível da parede;
- ✓ Mantenha as juntas na espessura de 1 a 3 cm no máximo;

Revestimento

- ✓ Antes de iniciar o assentamento, verificar se a argamassa está fresca;
- ✓ Utilizar uma colher de pedreiro para chapar a argamassa sobre a alvenaria;
- ✓ Aguardar aproximadamente 15 minutos;

- ✓ Sarrafear a argamassa, utilizando uma régua metálica até o nivelamento do revestimento;
- ✓ Utilize uma desempenadeira de madeira ou de plástico para finalizar o acabamento e uniformizar o revestimento;
- ✓ O revestimento deve ter no máximo 3 cm de espessura;
- ✓ No caso da espessura ser superior a 3,0 cm, sugere-se que a primeira camada seja aplicada com espessura de 2,0 a 3,0 cm e as seguintes com espessura entre 1,50 e 3,0 cm;
- ✓ Para espessuras superiores a 5 cm, recomenda-se o reforço com tela metálica entre camadas para estruturar o revestimento (consulte projetista especializado);

Observações

- ✓ Aguarde pelo menos 14 dias para o assentamento de revestimentos cerâmicos ou similares;
- ✓ Aguarde no mínimo 28 dias para pinturas, texturas ou outros acabamentos;
- ✓ Caso note alguma anormalidade na consistência da argamassa, após preparo e tempo de maturação, contate a assistência técnica PISOKOLL ARGAMASSAS.

DADOS TÉCNICOS

Aspecto e composição

Cor	Composição
Cinza	Cimento Portland, areia quartzosa, agregados minerais e aditivos químicos

Propriedades e Características

Classe	Requisitos	Critério	Método de Ensaio
P6	Resistência a Compressão	> 8,0 Mpa	ABNT NBR 13.279
M5	Densidade da Massa no Estado Endurecido	1600 a 2000 Kg/m³	ABNT NBR 13.280
R5	Resistência à Tração na Flexão	2,5 a 4,5 Mpa	ABNT NBR 13.279
C3	Coefficiente de Capilaridade	g/dm² . min ^{0,5}	ABNT NBR 15.259
D5	Densidade da Massa no Estado Fresco	1800 a 2200 Kg/m³	ABNT NBR 13.278
U6	Retenção de Água	95% a 100%	ABNT NBR 13.277
-	Resistência Potencial de Aderência a Tração	< 0,20 a ≥ 0,30 Mpa	ABNT NBR 15.258

Rendimento

Rendimento Médio Reboco (espessura 10mm)	Rendimento Assentamento de Alvenaria (espessura da junta 10mm)
17 Kg/m ²	16 Kg/m ²

OBS.: O consumo pode variar de acordo com as condições do local de aplicação.

LIBERAÇÃO PARA TRÁFEGO

- ✓ Tráfego leve (pessoal da obra): 72 Horas
- ✓ Tráfego total: 14 Dias
- ✓ Rejuntamento: 72 Horas

FORNECIMENTO, ARMAZENAGEM E VALIDADE

- ✓ A argamassa Pisokoll Massa Pronta, é fornecida em sacos plásticos de 20Kg;
- ✓ Armazene em local coberto, seco e arejado, sobre estrado elevado do solo;
- ✓ Empilhamento máximo em paletes de 12 sacos de altura, e no máximo 2 paletes sobrepostos;
- ✓ A validade é de 12 meses apartir da data de fabricação, impressa na embalagem, se respeitadas as condições de armazenamento;

SEGURANÇA

Embora a argamassa colante não apresente riscos significativos de contaminação, seu manuseio deve ser realizado com os devidos cuidados, conforme as normas de segurança. É imprescindível a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), tais como luvas, óculos de proteção, máscara contra poeira e botas de segurança.

Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água limpa e em abundância e procurar atendimento médico. Em caso de ingestão acidental, procurar assistência médica imediatamente, levando a embalagem ou rótulo do produto, se possível.

Para informações detalhadas sobre medidas de higiene, segurança do trabalho, inflamabilidade, toxicidade, procedimentos de limpeza e descarte de resíduos, recomenda-se a consulta à Ficha de Dados de Segurança (FDS) correspondente ao produto.

QUÍMICO RESPONSÁVEL

Alessandro Arruda Santos. CRQ: 04475099 – IV Região

PISOKOLL ARGAMASSAS

Rua Luiz Raitano, 350 Distrito Industrial IV, Iracemápolis – SP

Fone: +55 19 2224 – 2323

E-mail: sac@pisokoll.com.br, comercial@pisokoll.com.br