



VEDAKOLL ULTRAFIX

DESCRIÇÃO

O **VEDAKOLL ULTRAFIX** é um adesivo polimérico à base de PVA, formulado para atuar como promotor de aderência em argamassas e chapiscos cimentícios. Sua composição confere excelente aderência entre substratos, aumentando a coesão e reduzindo a retração das argamassas, além de melhorar o desempenho em aplicações sobre superfícies de baixa porosidade.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- ✓ Adesivo para diversos substratos, como concreto, isopor (EPS), gesso e alvenaria;
- ✓ Chapisco convencional para argamassas de assentamento;
- ✓ Chapisco rolado e projetado;
- ✓ Ponte de aderência para argamassas convencionais;
- ✓ Ponte de aderência para argamassas de reparo;

VANTAGENS

- ✓ Promove excelente aderência em superfícies de baixa porosidade;
- ✓ Aumenta a resistência mecânica da argamassa;
- ✓ Reduz o surgimento de fissuras por retração;
- ✓ Fácil aplicação, com boa trabalhabilidade;
- ✓ Versátil e compatível com diversos tipos de substratos;

MODO DE USAR

WWW.PISOKOLL.COM.BR. - FONE: (19) 2224 – 2323

E-MAIL: SAC@PISOKOLL.COM.BR, COMERCIAL@PISOKOLL.COM.BR

PREPARO DA BASE

Antes da aplicação do revestimento, verificar se a superfície está limpa, porosa e isenta de poeira, resíduos, óleos ou agentes desmoldantes, que possam comprometer a aderência.

Adesivo para chapiscos: Antes da aplicação do chapisco aditivado com **VEDAKOLL ULTRAFIX**, o substrato deve ser previamente umedecido, evitando o acúmulo de água (empoçamentos). A umidade contribui para a adequada penetração e aderência do chapisco ao suporte.

Adesivo para argamassas: Após a aplicação do chapisco, aguardar a cura por, no mínimo, 24 horas. Em seguida, umedecer novamente a superfície (sem saturação) antes da aplicação da argamassa aditivada com **VEDAKOLL ULTRAFIX**. Esse procedimento garante uma ligação eficaz entre as camadas e melhora o desempenho do sistema como um todo.

PREPARO DA MISTURA / DOSAGEM RECOMENDADA

- ✓ **Chapiscos (convencionais, rolados ou projetados):** Preparar uma emulsão na proporção de 1:2 (Vedakoll Ultrafix : Água), uma parte de Vedakoll Ultrafix para duas partes de água. Utilizar essa emulsão como base para o preparo da argamassa no traço 1:3 (cimento : areia).
- ✓ **Argamassa de reparo:** Preparar uma emulsão na proporção 1:2 (Vedakoll Ultrafix : Água), uma parte de Vedakoll Ultrafix para duas partes de água. Utilizar com argamassa no traço 1:2 (cimento : areia).
- ✓ **Argamassa fina de regularização:** Utilizar emulsão na proporção 1:2 (Vedakoll Ultrafix : Água), uma parte de Vedakoll Ultrafix para duas partes de água. Preparar argamassa no traço 1:2 (cimento : areia), aplicando em camadas com espessura máxima de 10 mm.
- ✓ **Argamassa com gesso:** Preparar emulsão na proporção 1:2 (Vedakoll Ultrafix : Água), uma parte de Vedakoll Ultrafix para duas partes de Água. Adicionar o gesso diretamente à emulsão, misturando até atingir a consistência desejada para a aplicação. Indicada para reparos e regularizações em substratos compatíveis.

OBS.: O VEDAKOLL ULTRAFIX deve ser obrigatoriamente incorporado à água de amassamento, conforme as proporções recomendadas para cada tipo de aplicação. Ex: Para o preparo de 20 kg de Massa Pronta Pisokoll, utilizar 3,6 litros de água de amassamento, sendo: 1,2 litros de Vedakoll Ultrafix e 2,4 litros de água.

APLICAÇÃO

O **VEDAKOLL ULTRAFIX** deve ser utilizado **exclusivamente na água de amassamento** (água usada para o preparo da argamassa ou chapisco), nunca aplicado diretamente sobre o substrato como adesivo puro. A correta preparação da água de amassamento é fundamental para garantir o desempenho esperado do produto.

Recomenda-se **realizar ensaios preliminares** em condições similares às da obra para determinar a **dosagem ideal** de VEDAKOLL ULTRAFIX e **verificar a compatibilidade com o tipo de cimento utilizado**.

Evite o **uso excessivo de água na mistura**, mesmo quando a emulsão com adesivo estiver presente, pois isso pode resultar em **fissuras, segregação dos materiais e perda de resistência** mecânica do sistema aplicado.

COMPOSIÇÃO CARACTERÍSTICAS

Cor	Branco
Composição	Copolímero Vinílico
Aspecto	Líquido
Densidade	1,02 g/cm ³

FORNECIMENTO, ARMAZENAGEM E VALIDADE

- O Vedakoll Ultrafix é fornecido em baldes de 18L e galões de 3,6L;
- Armazene em local coberto, seco e arejado, sobre estrado elevado do solo;
- Empilhamento máximo em paletes de 4 baldes;
- A validade é de 12 meses quando fechado, apartir da data de fabricação, se mantida na embalagem original e quando respeitadas as condições de armazenamento;

SEGURANÇA

Embora impermeabilizante não apresente riscos significativos de contaminação, seu manuseio deve ser realizado com os devidos cuidados, conforme as normas de segurança. É imprescindível a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), tais como luvas, óculos de proteção, máscara contra poeira e botas de segurança.

Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água limpa e em abundância e procurar atendimento médico. Em caso de ingestão acidental, procurar assistência médica imediatamente, levando a embalagem ou rótulo do produto, se possível.

Para informações detalhadas sobre medidas de higiene, segurança do trabalho, inflamabilidade, toxicidade, procedimentos de limpeza e descarte de resíduos, recomenda-se a consulta à Ficha de Dados de Segurança (FDS) correspondente ao produto.

QUÍMICO RESPONSÁVEL

Alessandro Arruda Santos. CRQ: 04475099 – IV Região

PISOKOLL ARGAMASSAS

Rua Luiz Raitano, 350 Distrito Industrial IV, Iracemápolis – SP

Fone: +55 19 2224 – 2323

E-mail: sac@pisokoll.com.br, comercial@pisokoll.com.br